

تأثير إختلاف كل من نوع غزل خيط اللحمة والتركيب النسجي على الخواص الطبيعية والميكانيكية لملابس الأطفال حديثي الولادة

د / ولاء زين العابدين السيد المهر

أ.م.د / إيريني سمير مسيحه داود

مدرس الملابس والنسيج- قسم الإقتصاد المنزلي

أستاذ الملابس والنسيج المساعد – قسم الإقتصاد المنزلي

كلية التربية النوعية-جامعة طنطا

كلية التربية النوعية - جامعة طنطا

ملخص البحث :

يهدف البحث إلى تحسين الخواص الطبيعية والميكانيكية لملابس الأطفال حديثي الولادة من خلال معرفة أفضل التراكيب النسجية المستخدمة مع أفضل نوع غزل لخيط اللحمة يصلح إستخدامه في الملابس الداخلية والخارجية للأطفال حديثي الولادة والتي تحقق خواص الراحة الملبسية المطلوبة حيث تم إنتاج أقمشة من خامة القطن ١٠٠٪ بثلاث تراكيب نسجية بسيطة هي (سادة ١/١ – مبرد ٢/٢ – أطلس ٤) وثلاث أنواع غزل لخيط اللحمة هي (مفرد – مزوى – مطبق) .

ويتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي لتحقيق الفروض والوصول لأهداف البحث

وتوصلت الدراسة إلى أن :

- ١- أفضل العينات هو القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بتركيب نسجي (أطلس ٤) بنوع غزل خيط اللحمة (مطبق) بمعامل جودة ٩٠,٦١ % .
- ٢- أقل العينات هو القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بتركيب نسجي (سادة ١/١) بنوع غزل خيط اللحمة (مفرد) بمعامل جودة ٨٤,٨٢ % .
- ٣- أفضل الأقمشة التي يصلح إستخدامها في الملابس الداخلية للأطفال حديثي الولادة هي المنتجة من خامة القطن ١٠٠ % بتركيب نسجي (أطلس ٤) بنوع غزل خيط اللحمة (مطبق) والتي تحقق أفضل خواص ملبسية وهي (أعلى درجة بياض – أعلى نفاذية للهواء – أقل زمن للإمتصاص – أقل درجة خشونة) .
- ٤- أفضل الأقمشة التي يصلح إستخدامها في الملابس الخارجية للأطفال حديثي الولادة هي المنتجة من خامة القطن ١٠٠ % بتركيب نسجي (سادة ١/١) بنوع غزل خيط اللحمة (مزوى) والتي تحقق أفضل خواص ملبسية وهي (أعلى قوة للشد – أعلى نسبة مئوية للإستطالة) .
- ٥- بينما جاءت أفضل الأقمشة من حيث مقاومتها للتجعد هي المنتجة بتركيب نسجي أطلس ٤ بنوع غزل خيط اللحمة (مزوى) ، وكانت أفضل الأقمشة من حيث وزن المتر المربع هي المنتجة بتركيب نسجي مبرد ٢/٢ بنوع غزل خيط اللحمة (مفرد) .

وقدم البحث مجموعة من التوصيات والمقترحات أهمها :

- ١- الإهتمام بملابس الأطفال وخاصة فيمرحلة الأطفال حديثي الولادة لمحاولة تحسين الخواص الطبيعية والميكانيكية من خلال مرحلتي الغزل والنسيج لتحقيق خواص الراحة الملبسية المطلوبة لهذه المرحلة.
- ٢- تشجيع الشركات ومصانع الملابس الجاهزة على الإهتمام بالأبحاث عامة ولملابس الأطفال وخاصة حديثي الولادة لمحاولة ربط نتائج الأبحاث العلمية بالمجتمع المدنى وتطبيقها .

كلمات مفتاحية : (غزل الخيوط – ملابس الأطفال حديثي الولادة) .

The Effect of Differences of Weft Yarn Type and Fabric Structure on The Physical and Mechanical Properties of Children and New Born Clothes

Assist. Prof. / Irini Samir Messiha Dawood

Dr./wala Zain EL- Abedin EL-Sayed EL-Mohr

Assistant Professor of Clothes and Textile -
Faculty of Specific Education -Tanta
University

Lecture of Clothes and Textile -Faculty of
Specific Education -Tanta University

Abstract:

This research aims to enhance the physical and mechanical properties of children and new born clothes , by identifying the best fabric structures with the best type of weft yarns, which can be used for underwear and outerwear of children and new born clothing , that realize comfort properties , by producing 100% cotton fabrics with three simple fabric structures (plain 1/1, twill 2/2 and satin 4) and three types of weft yarns (single, twined and flat) . This research follows the analytical experimental approach to achieve the hypotheses and objectives of research.

The results showed that:

- 1) The best sample is the 100% cotton fabric, which is satin 4 with flat weft yarn type with a quality factor 90.61%
- 2) The lowest sample is the 100% cotton fabric, which is plain 1/1 with single weft yarn type , with a quality factor 84.82%
- 3)The best fabric that can be used as underwear for new born children is the 100% cotton fabric , which is satin 4 with flat weft yarn type, which realizes the best wearing properties like (highest white - higher air permeability - less absorption time - less roughness)
- 4) The best fabric that can be used as outerwear for new born children is the 100% cotton fabrics , plain 1/1 structure with a twined weft yarn type, which realizes the best wearing properties like (highest tensile strength and highest elongation).
- 5) Regarding the wrinkle resistance property, the best fabric was satin 4 with a twined weft yarn type. In terms of weight per square meter, the best fabric was twill 2/2 structure with single weft yarn type.

After that, the research has introduced some advises and suggestions :

1 – Make more attention to children's clothing , especially in the time of newborns as a try to enhance the physical and mechanical properties through the stages of spinning and weaving to achieve the required comfort properties for this stage.

2 – Encouraging of companies and garment factories to make more attention for general research, especially children and new born clothes , as a try to link the results of scientific research with civil society and to be applicable.

Keywords: (Yarn spinning – Newborns Clothes) .

مقدمة :-

تعتبر دراسة الطفولة والإهتمام بها من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم المجتمع ورقية ، إذ أن الإهتمام بالطفولة هو في الواقع إهتمام بمستقبل الأمة كلها ، فالطفل يتأثر كثيراً بكل ما يحيط به ومن أهم ما يتأثر به ملبسه لذلك يجب الإهتمام بتطوير تصميم الأقمشة والملابس لتناسب الأغراض الوظيفية والجمالية بما يتلاءم مع طبيعة الطفل (حاتم محمد فتحي ادريس , عادل جمال الدين الهنادوي , السيد احمد النشار : ٢٠٠٦ م) .

وزاد الإهتمام في مصر بدراسات الطفل في السنوات الأخيرة ، وأصبح الطفل هو محور الإرتكاز ومحل الإهتمام وله الأولوية في كل أعمال الدولة (رانيا حسني يوسف : ٢٠١٠ م) ، وتلعب الملابس دوراً هاماً في حياة الطفل حيث أنه المصدر الأول الذي يستمد منه عادات وتقاليد المجتمع ويتعلم عن طريقها الدرس الأول عن التعاون ومشاركته للآخرين ويكتسب ثقته في نفسه لذلك أصبح الإهتمام بملابس الأطفال مطلب حيوي وعلماً مدروساً يتم من خلاله اشباع إحتياجات الطفل وفقاً لمتطلبات كل مرحلة من مراحل نموه , فالملبس المريح يعتبر أحد العناصر التي تساعد في سير عملية النمو بطريقة سوية، ويعتبر نوع الخامة أهم عنصر من عناصر التركيب البنائي حيث له الدور الأكبر في تحديد خواص الأقمشة وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة

(رانيا مصطفى كامل : ٢٠٠٦ م)

كما تعتبر الخيوط من أهم العناصر التي تحدد خواص الأقمشة ، فتعتبر الخيوط هي منتج وسيط وهام بين الشعيرات والأقمشة تؤثر خواصها تأثيراً كبيراً في جودة الأقمشة ، كما تحدد الإستخدام للمنتج النهائي () Nabiha A . K . : 2012 . ومن هنا جاء الإهتمام بملابس الطفل حديث الولادة والأقمشة المناسبة له عن طريق اختيار نوع غزل لخيط اللحمة والتركيب النسجي الذي يحقق للطفل عوامل الراحة الملبسية والحماية في آن واحد

ومن الدراسات السابقة التي اهتمت بالأطفال والأقمشة و الخيوط المصنوعة منها :

دراسة (أشرف عبدالفتاح سعيد - ٢٠٠٥ م) : والتي هدفت إلي دراسة المظهرية وخواص الغزل علي الأقمشة المنتجة من حيث (التشعير - العقد - التكور) وتأثيرها علي خواص الأقمشة المنتجة ، وتوصلت النتائج إلي أنه كلما زادت نسبة الشعيرات القصيره كلما زاد عدد الشعيرات في الطول للخيط , كما أن الشعيرات الميتة ليس بها سيليلوز وتكون العقد بنسبة ٩٠٪ بالإضافة إلي ان زيادة التكور في الألياف

الصناعية تقلل من قيمته حيث تلتصق جيدا بالخامة ويصعب ازلتها نتيجة تكون شحنات كهروستاتيكية بالأحتكاك تجذب إليها المواد الغريبة التي تعمل كنواة للتكور. كما اهتمت دراسة (حاتم محمد فتحي ادريس , عادل جمال الدين الهنداوي , السيد احمد النشار- ٢٠٠٦م) بدراسة الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة ملابس الأطفال وعلاقتها بكل من نوع الخامه (قطن ١٠٠٪ / قطن / كتان — قطن فسكوز) والتراكيب النسيجه (الهينكوم — المبرد المكسر — الشبيكة التقليدية) وذلك بإستخدام معاملات تغطيه للحمه (١٤ , ١٥,٥ , ١٧) ، وتوصلت النتائج إلي أن أفضل خامه تحقق الخواص الوظيفية للأقمشة هي خامه القطن المنتجة بالتراكيب النسيجه الهينكوم بإستخدام معامل تغطية ١٧ وذلك بمعامل جوده ٧٩,٧ % , وأن افضل خامه تحقق الخواص الجمالية للأقمشة هي خامه قطن / فسكوز المنتجة بالتراكيب النسيجه المبرد المكسر بإستخدام معامل تغطية ١٥,٥ وذلك بمعامل جودة ٧٢,١ % , وان افضل خامه تحقق الخواص الوظيفية والجمالية للأقمشة هي خامه القطن ١٠٠٪ المنتجة بالتراكيب النسيجه الهينكوم بإستخدام معامل تغطيه ١٧ وذلك بمعامل جودة ٧٩,٧٪. وقامت دراسة (ايمن السيد ابراهيم - ٢٠٠٨م) : بإنتاج خيوط بخواص مختلفة تحت تأثير العوامل الأساسية المؤثرة علي نظام الغزل المدمج ، وتوصلت النتائج إلأن نظام الغزل المدمج ينتج خيوطاً أكثر متانه من نظام الغزل الحلقي ، كما أن الخيوط المنتجة من أقطان طويلة التيلة تكون أكثر متانه من تلك الخيوط المنتجة من أقطان أقل في طول التيلة بالإضافة إلأن هناك علاقة طردية بين أس البرم ومتانه الخيوط . وهدفت دراسة (سهام احمد سيد محمد - ٢٠١٠م) : الي الوصول لأفضل مواصفة لملابس الأطفال في مرحلة المهد , وتحديد أفضل الخامات الملائمة والتي تتلاءم مع احتياجات الطفل في هذه المرحلة والتي توفر خواص الراحة الملبسية وذلك لرفع كفاءة الأداء الوظيفي للملبس واستخدمت ٦ عينات كل عينتين مختلفتين في الوزن بنفس التركيب البنائي (انترلوك - ريب ١/١ - سينجل جيرسي) ، وتوصلت النتائج الي أن هناك علاقة طردية بين وزن المتر المربع وسُمك الأقمشه , وهناك علاقة عكسيه بين وزن المتر المربع ونفاذية الهواء للأقمشة , وان عينات السينجل جيرسي سجلت أقل نسبة إنكماش في الأتجاه الطولي . كما اكدت دراسة (Nabih A . K . 2012 علي ضرورة التوصل الي لنموذج رياضى يبين درجة إعتماذ جودة الغزول (خواص المتانه والإنتظامية والعيوب) من خلال تحليل نتائج الخيوط التي تم الحصول عليها من أحد مصانع الغزل المصرية إعتماذا على نوع القطن والبوليستر ، عدد البرمات / أس البرم ، الزوى ، نمره ، الخيط ، نسبة القطن فى الخيوط المنتجة ، وتوصلت النتائج إلى أن معدلات الإنحدار معنوية لعلاقة خواص الخيوط المنتجة إعتماذا على نوع الشعيرة ، وتركيب الخيط من حيث نمره الخيط والبرمات لما لهما من تأثير كبير على جميع الخصائص .

كما قامت دراسة (حسين سيد علي معبد - ٢٠١٤م) : بإنتاج أقمشة من خيوط تم زويها بإستخدام ماكينة الزوي الحلقي بإستخدام خيوط للغزل بمواصفات بها الإختلافات في (الخامه - نسبة الخلط - النمر - أس البرم - أساليب الغزل - الألوان) وذلك لتمرير أقمشه بمواصفات تحقق الأداء الوظيفي لرغبات المستهلك من حيث أفضل نوع من البديل الرجالي و الحريمي ، وتوصلت النتائج إلي أن زوي الخيوط المختلفه من حيث (النمره - اللون - نوع الخامه - إتجاه أس البرم - أساليب الغزل) يعطي للخيوط المنتجة مواصفات وخلفية وجمالية لم تكن موجودة من قبل لولا اجراء عملية الزوي كما أنها تعطي الأقمشة المنتجة من تلك الخيوط مواصفات قد يصعب علي المصمم إيجادها لولا إجراء عملية الزوي علي هذه الخيوط الفردية . وهدفت دراسة (محمد احمد محمد عبدالمقصود - ٢٠١٤م) : الي تطوير أداء ماكينة الغزل الحلقي لإنتاج بعض خيوط مزوية وزخرفية يصلح إستخدامها في أقمشه متنوعه مما يؤدي الي توفير مرحلتي التطبيق والزوي وبالتالي تقليل النهائيه للأقمشه المنتجة وتوصلت النتائج الي تطوير ماكينة الغزل الحلقي

إنتاج خيوط مزوية وزخرفية بتطوير مرحلتي التطبيق والزوي مما ساعد في تقليل التكلفة النهائية للأقمشة ويزيد من سرعة إنجاز الطلبات للعميل . كما هدفت دراسة (حنان توفيق محمد - ٢٠١٥ م) : الي معالجة الملابس الداخلية للأطفال حديثي الولادة بإستخدام دهون زيت الزيتون كوسيلة لاستكمال عناصر النمو وذلك بإستخدام البيتاسيكولودكستريين وحمض الأوليك بتركيزات مختلفه لأقمشة (الأنترولوك - الجرسى - الريب) ، وتوصلت النتائج الي أن أفضل العينات من أقمشة الأنترولوك بتركيز بيتاسيكولودكستريين ٦٠ وتركيز حمض الأوليك ٤٠ بمعامل جودة ٨١,٥٣ % , وأقل العينات من أقمشه الريب بتركيز بيتاسيكولودكستريين ٢٠ وتركيز حمض الأوليك ٤٠ بمعامل جودة ٦٠,٧٩ % .

ومن الدراسات السابقة نجد أنها إهتمت بدراسة الأقمشة المناسبة للأطفال حديثي الولادة أو بإجراء التجهيزات المختلفة ومن هنا جاء الإهتمام بالبحث الحالى لدراسة تأثير إختلاف كل من نوع غزل خيط اللحمة والتركيب النسجي علي الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة ملابس الأطفال حديثي الولادة وذلك من أجل توفير الراحة الملبسية لهم فى هذه المرحلة .

مشكلة البحث : تنحصر مشكلة البحث فى الإجابة على التساؤل التالى :

ما تأثير إختلاف كل من نوع غزل خيط اللحمة والتركيب النسجي علي الخواص الطبيعية والميكانيكية لملايس الأطفال حديثي الولادة ؟

ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤلات التالية :

١. ما تأثير إختلاف نوع غزل خيط اللحمة (مفرد — مزوي — مطبق) علي الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة ملابس الأطفال حديثي الولادة ؟
٢. ما تأثير إختلاف بعض التراكييب النسجية البسيطة (ساهه ١/١ — ميرد ٢/٢ — اطلس ٤) علي الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة ملابس الأطفال حديثي الولاده ؟
٣. ما هو نوع غزل خيط اللحمة والتركيب النسجي المناسب الذى يحقق أفضل خواص طبيعية وميكانيكية لأقمشة ملابس الاطفال حديثي الولادة (الداخلية والخارجية) ويحقق الراحة الملبسية المطلوبة ؟

أهداف البحث : يهدف البحث إلى :

- ١- الحصول على أقمشة بمواصفات تحقق الأداء الوظيفى الذى يحقق مطالب مرحلة الطفولة .
- ٢- تسليط الضوء على متطلبات الأطفال فى مرحلة المهد من حيث التركيب البنائى للأقمشة وما يناسب هذه المرحلة ويحقق خواص الراحة المطلوبة من حيث :
 - أ- معرفة أفضل نوع خيط غزل (مفرد - مزوي - مطبق) يعطي أفضل خواص طبيعية وميكانيكية لأقمشة ملابس الأطفال حديثي الولادة .
 - ب- معرفة أفضل تركيب نسجي (ساهه ١/١ - ميرد ٢/٢ - اطلس ٤) يعطي أفضل خواص طبيعية وميكانيكية لأقمشة ملابس الاطفال حديثي الولادة .

أهمية البحث :-

١. قلة الدراسات فى مجال الغزل والنسيج والمرتبطة بالأطفال وخاصة فى مرحلة الأطفال حديثي الولادة .

٢. محاولة تحسين الخواص الطبيعية والميكانيكية لملابس الأطفال حديثي الولادة من خلال مرحلتين
الغزل
والنسيج لتحقيق خواص الراحة الملبسيه المطلوبه لهذه المرحله .

فروض البحث :-

١. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي ٠,٠٥ بين نوع التركيب النسجي (ساده ١/١ ، مبرد ٢/٢ ،
أطلس ٤) عليالخواص المقاسة (درجة البياض، وزن المتر المربع، التجعد، زمن الامتصاص،
قوة الشد، النسبة المئوية للإستطالة، درجة الخشونة، نفاذية الهواء) .
٢. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي ٠,٠٥ بين نوع غزل خيط اللحمة (مفرد، مزوي، مطبق)
عليالخواص المقاسة (درجة البياض، وزن المتر المربع، التجعد، زمن الامتصاص، قوة الشد،
النسبة المئوية للإستطالة، درجة الخشونة، نفاذية الهواء) .

أدوات البحث :-

١. القماش المستخدم (المنتج) : حيث تم إنتاج قماش من خامه القطن ١٠٠٪ بثلاث أنواع مختلفة
لخيط الغزل (مفرد - مزوي - مطبق) وثلاث تراكيب نسجية بسيطة وهي (ساده ١/١ - مبرد ٢/٢
- اطلس ٤)
٢. الإختبارات المعملية علي الأقمشة: وهي (قوة الشد فى إتجاه اللحمة - النسبة المئوية للإستطالةفى
إتجاه اللحمة - درجة الخشونة للقماش - إمتصاص الأقمشة للماء - نفاذية الأقمشة للهواء - وزن المتر
المربع - درجه البياض للأقمشة - مقاومة التجعد للأقمشة) .

حدود البحث :-

أولاً: الحدود المكانية :

١. تم إنتاج الأقمشة الخاصة بالبحث بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحله الكبرى .
٢. تم إجراء الإختبارات المعملية علي الأقمشة بمعامل مراقبة الجودة بشركة مصر للغزل والنسيج
بالمحله الكبرى ومعامل المركز القومي للبحوث شعبة الصناعات النسجية .

ثانياً: الحدود الزمنية :

تم إنتاج الأقمشة وإجراء الإختبارات المعملية والتوصل الي نتائج البحث في مدة زمنية حوالى ٦ اشهر .

منهج البحث:-

يتبع هذا البحث المنهج التجريبي التحليلي لتحقيق الفروض والوصول لأهداف البحث .

مصطلحات البحث:-

الملابس الداخلية للأطفال حديثي الولادة: يقصد بها الصدرية أو الفانلة او القميص الداخلي , وأفضل أنواعه
المنفذ من قماش قطني قابل للمطاطية ومن انواعه (القميص المزدوج ، القميص المنزلق) (حنان توفيق
محمد : ٢٠١٥م)

الأطفال حديثي الولادة : يقصد بها مرحلة المهد والتي تنقسم الي مرحلتين :

الوليد : تمتد من الميلاد وحتى نهاية الأسبوع الثاني.

الرضيع : تمتد من نهاية الأسبوع الثاني وحتى الثانيه .

(عبدالعزيز احمد , عائشه حسن , محمد عبدالكريم , الفت شوقي : ٢٠١٢م) .

غزل الخيوط : تعرف عملية غزل الخيوط بأنها تحويل الالياف والشعيرات الي خيوط خالية من الشوائب
وناعمة اللمس ومتجانسة منتظمة حتى يبدو القماش المصنوع منها جيد المظهر . (سعاد الناعوري , ليلي
حجازين نشيوات : ٢٠٠٢م)

خيط مفرد: خيط قائم بذاته ، ولم يطبق أو يزوى مع غيره من الخيوط (معجم مصطلحات الصناعات النسيجية : ١٩٧٥م)

خيط مزوى : خيط مكون من خيطين مفردين أو أكثر . (معجم مصطلحات الصناعات النسيجية : ١٩٧٥م)
خيط مطبق : خيط يتضمن خيطين من اللحمة نسجا معاً فى نفس واحد بالقماش . (معجم مصطلحات الصناعات النسيجية - ١٩٧٥م)

الإطار النظرى :

يحتاج الطفل إلى ملابس من نوع خاص ومن ثم فأنا لا بد أن نراعى العديد من المواصفات التى يجب أن تتوفر فى إحتياجات الأطفال فى تلك المرحلة العمرية المبكرة .

وتنقسم ملابس الطفل إلى قسمين رئيسيين :

الملابس الداخلية للأطفال حديثى الولادة : وتنقسم إلى :

أ- القميص :

ويسمى الفانلة أو القميص الداخلى ، ويعتبر القطعة الأولى التى يرتديها الطفل لتغطية الجزء العلوى من جسمه وينفذ من قماش سادة من اللون الأبيض من القطن ومفتوح من الخلف من أعلى إلى أسفل وبدون أشرطة أو أزرار وذلك لحماية جسم الطفل من حدوث أى خدش بجلده ويكون له أكمام فى الشتاء وبدونها فى الصيف ، وأفضل أنواعه المنفذ من قماش قطنى قابل للمطاطية ومن أنواعه القميص المزدوج – القميص المنزلق .

ب- الصدرية :

وتعتبر الصدرية هى القطعة الثانية التى يرتديها الطفل وتستخدم لتغطية الجزء العلوى من الجسم والقماش يماثل قماش قميص الطفل ويعمل من اليفتة صيفاً ومن البيكة شتاءً ، ويكون مفتوحاً من أعلى إلى أسفل من الأمام ويثبت طرفاه بواسطة أشرطة رفيعة .

ج- الحفاضات :

وتستخدم إلى نهاية السنة الثانية أو الثالثة تقريباً ، وتعتبر الحفاضات من الملابس الداخلية المكلفة مادياً ومن أنواعها : الحفاضات جاهزة ، حفاضات مصنوعة من الأقمشة (رانيا حسني يوسف : ٢٠١٠م)

الملابس الخارجية للأطفال حديثى الولادة : وتنقسم إلى :

أ- جلباب الطفل :

جلباب من القماش القطنى الخفيف فى الصيف ومن البيكة أو الصوف فى الشتاء وطويلة بحيث تكسو أرجل الطفل ، ويفضل تنفيذها من اللون الأبيض أو الألوان الفاتحة ، وتكون مفتوحة من الخلف حتى لا يضطر الطفل لنزع ثوبه وله سفرة أسفلها كشكشة أو كسرات صغيرة .

ب- السالوبيت :

هو رداء يرتديه كل من البنات والأولاد وهو يرسم من أسفل مثل البنطلون ومن أعلى مثل الفستان ، ويفضل أن يستخدم من خامة التريكو ومرد من الأمام يصل إلى الحجر ، ويمكن أن يستخدم الكباسين أو سوسته مسطحة خفيفة الوزن .

ج- البافطة :

مريلة مصنوعة من قماش قطنى ناعم وهى بيضاوية الشكل أو مستديرة ولها أزرار من الخلف .

الشروط الواجب توافرها في الأقمشة المستخدمة في ملابس الأطفال حديثي الولادة :

- 1- يراعى تجنب الألياف الصناعية كخامة تستخدم في ملابس أطفال وخاصة حديثي الولادة حتى لا تسبب حساسية للطفل عند ارتدائها .
 - 2- يجب أن تكون الأقمشة المستخدمة من خامة القطن أو الكتان للحصول على مظهر مقبول ولسهولة إمتصاص العرق مثل اللينوه صيفا والكستور شتاء (علا يوسف محمد عبد اللاه ، هبه الله على عبد العليم : ٢٠٠٧م) .
- #### الخواص الوظيفية للأقمشة المستخدمة في ملابس الأطفال في مرحلة المهد :

- 1- سهولة الإستعمال : وتتمثل في مقاومة الكرمشة وثبات الأبعاد بعد الغسيل .
 - 2- التحمل والعمر الإستهلاكى : وهى تعتبر من أهم الصفات التى تحدد العمر الإستهلاكى للقماش .
 - 3- الراحة : وتتمثل في الإحساس بالسعادة والطلاقة .
- وهذا الإحساس مرتبط بالخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المستعملة كالأتى :

- أ- توفير الإحساس بالدفء فى الملابس الشتوية دون أن يكون وزنها ثقيل .
- ب- توفير النفاذية للهواء وإمتصاص العرق والرطوبة فى الملابس الصيفية .
- ج- إختيار الخامات المناسبة لنوع الملابس سواء كانت صيفية أو شتوية .
- د- حسن إختيار التراكيب البنائية للمنسوج والتي تؤثر على ملمس القماش والذى أحيانا يتسبب عنه الشعور عند الطفل بالوخز أو الحكّة (حنان توفيق محمد : ٢٠١٥) .

الخيوط :

تعتبر جودة الخيوط من الأمور ذات الأهمية الكبرى والتي يجب مراعاتها بدقة عند القيام بوضع التركيب البنائى لأى نوع من أنواع الأقمشة المنسوجة ، حيث أنها تحدد إلى درجة كبيرة مظهرية وخواص القماش المنتج . ويعرف الخيط بأنه تلك الحزمة من الشعيرات القصيرة أو المستمرة والتي تكون على هيئة تصلح لأغراض النسيج ، والتي يمكن أن توجد على أشكال مختلفة :

- 1- مجموعة من الشعيرات القصيرة المبرومة معاً .
- 2- مجموعة من الشعيرات المستمرة المتجاورة بدون برم .
- 3- مجموعة من الشعيرات المستمرة المتجاورة المبرومة .
- 4- خيط مفرد على هيئة شعيرة واحدة مستمرة (اختبارات المنسوجات : ٢٠٠٦) .

أنواع الخيوط حسب صفاتها :

- 1- الخيوط البسيطة : وتصنف إلى ثلاثة أنواع وهى :
 - أ- الخيوط المفردة : وهى الخيوط التى يتم برم الشعيرات للخيط معاً بحيث يصبح الخيط متجانساً ويكون البرم إما يميناً أو يساراً .
 - ب- الخيوط المزوية : وتتكون من برم خيطين مفردين إما برماً يميناً أو يساراً وبشكل معاكس لإتجاه برم الخيوط المكونة له ، وتستخدم هذه الخيوط فى الأقمشة التى تحتاج إلى متانة (سعاد الناعوري ، ليلي حجازين نشيوات : ٢٠٠٢م) .

الخيوط المطبقة : هي الخيوط التي تجمع معاً قبل إجراء عملية الزوى . وتعتبر عملية التطبيق عملية تمهيدية تسبق أى عملية زوى حيث يتم تجميع أطراف الخيوط (اثنان) أو أكثر ، المراد زويها على ماكينات الزوى بأنواعها ، وماكينات التطبيق من أبسط أنواع الماكينات التي يتم بها إعادة تدوير أطراف الخيط بعد تجميعها على عبوة مناسبة من ناحية الحجم والشكل لتغذى بها ماكينة الزوى (محمد احمد محمد عبدالمقصود : ٢٠١٤م).

٢- **الخيوط المسرحة :** تتكون من ألياف قصيرة وعدد برماتها من متوسط إلى قليل ، وتستعمل فى أقمشة التغطية .

٣- **الخيوط الممشطة :** تتكون من ألياف طويلة وعدد برماتها من متوسط إلى عال وأليافها منتظمة ومتوازية وتدوم أطول فى الإستخدام ، وتستخدم فى الأقمشة الخفيفة الشفافة (سعاد الناعوري ، ليلي حجازين نسيوات : ٢٠٠٢م).

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة :

١- **تأثير اختلاف التراكيب النسجية على خاصية قوة شد الأقمشة :**
تناسب قوة شد الأقمشة طردياً مع عدد تعاشقات التركيب النسجى فتعطى الأقمشة ذات التراكيب النسجية المحتوية على نسبة أكبر من التقاطعات النسجية فى وحدة المساحات قوة شد أعلى من الأقمشة ذات التراكيب النسجية المفتوحة والمحتوية على نسبة أقل من التقاطعات النسجية فى وحدة المساحات .

٢- **تأثير اختلاف التراكيب النسجية على خاصية إستطالة الأقمشة :**
 نجد أن التراكيب النسجية المفتوحة تكون درجة إستطالتها عند الشد أقل من التراكيب النسجية المدمجة لأنخفاض قيمة تشريب الخيوط بالإضافة إلى قلة التقاطعات النسجية بين خيوط السداء واللحمة .

٣- **تأثير اختلاف التراكيب النسجية على خاصية تجعد الأقمشة :**
 أقل التراكيب النسجية مقاومة للتجعد هى التى تحتوى على عدد كبير من التقاطعات النسجية فى وحدة القياس سواء فى إتجاه السداء أو اللحمة مما يجعلها عند تعرضها للإجهاد غير مقاومة للثنى بصورة أكبر من التراكيب النسجية ذات العدد الأقل من التقاطعات النسجية بين خيوط السداء واللحمة المتعاشقة داخل التركيب البنائى للنسيج الأمر الذى يقلل من انضغاط القماش(حاتم محمد فتحى ادريس , عادل جمال الدين الهنداوي , السيد احمد النشار : ٢٠٠٦م) .

٤- **تأثير اختلاف التراكيب النسجية على خاصية نفاذية الأقمشة للهواء :**
 كلما زادت عدد التعاشقات تقل كمية الهواء المارة لقلة المسافات البينية فى التركيب النسجى ، والعكس

ح
(J . E . Booth :)

(1989) .

٥- **تأثير اختلاف التراكيب النسجية على خاصية امتصاص الأقمشة للماء :**
 كلما زادت التقاطعات أو التعاشقات داخل المنسوج زادت كثافة التركيب البنائى مما يعوق سريان أو امتصاص الماء خلال الألياف (محمود السيد مرسى : ١٩٨٩م).

٦- تأثير اختلاف التراكيب النسجية على خاصية خشونة الأقمشة :

كلما اقترب سطح الأقمشة من السطح المستوى كلما كان أكثر نعومة ولذلك فإن الأقمشة ذات التشييفات الطويلة يمكن استخدامها لتحسين خشونة الملمس ، اما الأقمشة الكثيرة التعاشقات فأنها تزيد من خشونة الملمس(حاتم محمد فتحي ادريس , عادل جمال الدين الهنداوي , السيد احمد النشار : ٢٠٠٦م) .

التجارب العملية :

أولاً: تم إنتاج أقمشه من خامة القطن ١٠٠٪ بثلاث تراكيب نسجية بسيطة هي (ساده ١/١ - مبرد ٢/٢ - اطلس ٤) بثلاث أنواع غزل لخيط اللحمة (مفرد - مزوي - مطبق) ، وكانت مواصفات القماش كالتالي :-

- عرض القماش: ١٢٢سم .
 - عدد قتل البوصه : ٥٤ قتل / بوصه ~ ٢٥,٢٥ قتل / سم .
 - عدد لحمات البوصه ٥٠ قتل / بوصه ~ ١٩,٦ قتل / سم .
 - نمرة خيط السداء : ١ / ١٢ (وهو ثابت لجميع عينات البحث)
 - نمرة خيط اللحمة : ١ / ١٠ , مزوي ٢ / ٢٠ , مطبق ٢ / ٢٠ .
 - العدد الكلي للقتل (السداء) : ٢٥,٤ قتل / سم .
- وتم إنتاج جميع عينات البحث علي نول دوبي رايفر عرض ١٩٠ سم بصالة نسيج ٨ بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وفيما يلي يوضح الجدول التالي مواصفات القماش للمنتج تحت البحث :

جدول (١) مواصفات القماش للمنتج تحت البحث

الخامة	التركيب النسجي	نوع غزل خيط اللحمة	نمرة خيط اللحمة
قطن ١٠٠٪	ساده ١/١	مفرد	١/١٠
		مزوي	٢/٢٠ برم S
		مطبق	٢/٢٠
	مبرد ٢/٢	مفرد	١/١٠
		مزوي	٢/٢٠ برم S
		مطبق	٢/٢٠
	اطلس ٤	مفرد	١/١٠
		مزوي	٢/٢٠ برم S
		مطبق	٢/٢٠

ثانياً :- تم تجهيز جميع عينات البحث وإجراء الإختبارات المعملية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ومعامل المركز القومي للبحوث شعبة الصناعات النسجية.

الإختبارات المعملية المقاسة :

١. إختبار درجة البياض (%):

تم إجراء هذا الإختبار وفقا للمواصفة المصرية رقم ٢٨٦٤ لسنة ١٩٩٥م .

٢. إختبار وزن المتر المربع جم / م²:

تم إجراء هذا الإختبار وفقا للمواصفة القياسية الأمريكية ASTM D3776 باستخدام ميزان حساس .

٣. إختبار مقاومة التجعد (°) :

تم إجراء هذا الإختبار وفقا للمواصفة القياسية الأمريكية ASTM D 66 – 1959 باستخدام جهاز Crease Recovery Tester

٤. إختبار زمن الأمتصاص (ث) :

تم إجراء هذا الإختبار وفقا لطريقة AATCC Test Method 79 – 2000

٥. إختبار قوة الشد (كجم) :

تم إجراء هذا الإختبار وفقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٥ لسنة ١٩٦٢

٦. إختبار النسبة المئوية للإستطالة (%) :

٧. تم إجراء هذا الأختبار وفقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٥ لسنة ١٩٦٢

٨. إختبار درجة الخشونة (°) :

تم إجراء هذا الإختبار وفقا للمواصفة القياسية B.S 3424 - 1987

٩. إختبار نفاذية الهواء (سم^٣/سم^٢/ث) :

تم إجراء هذا الإختبار وفقا للمواصفة القياسية الأمريكية ASTM – D 737

النتائج والمناقشة:

تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي (نوع التركيب النسجي، نوع غزل خيط اللحمة) علي كلاً من الخواص التالية (درجة البياض، وزن المتر المربع، التجعد، زمن الامتصاص، قوة الشد، النسبة المئوية للإستطالة، درجة الخشونة، نفاذية الهواء) ، ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلى أقل قيمة المعنوية المحسوبة (P-Level) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05) يكون هناك تأثير معنوي علي الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك تأثير غير معنوي علي الخاصية المدروسة، والجدول التالي يوضح نتائج متوسطات القراءات للإختبارات تحت البحث.

جدول (٢) متوسطات نتائج الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الأطفال حديثي الولادة في ضوء التركيب النسجي ونوع غزل خيط اللحمة

نفاذية الهواء (سم ³ /سم ² /ث)	درجة الخشونة (°)	الإستطالة (%)	قوة الشد (كجم)	زمن الامتصاص (ث)	مقاومة التجدد (°)	وزن المترب المربع جم/م ²	درجة البياض (%)	نوع غزل خيوط اللحمة	التركيب النسجي
٧٨	٤٢	٣٢	٨٤	٣,٤	٩٠	٢٥٠	٨٧,١٢	مفرد	سادة ١/١
٧٦	٤٧	٣٥	٩٦	٤,٦٢	٩٥	٢٥٠	٨٥,٨٢	مزوى	
٧٩	٤٠	٣٣	٩٢	٢,٥٤	٩٣	٢٤٨	٨٧,٥	مطبق	
٨٠	٤١	٣٠	٧٢	٢,٧٤	٩٧	٢٥٦	٨٩	مفرد	مبرد ٢/٢
٧٧	٤٤	٣٢	٨٨	٣,٢١	١٠٣	٢٥٥	٨٧,٦٦	مزوى	
٨٢	٣٩	٣١	٧٦	٢,٠٢	٩٩	٢٥٠	٩٠,٥١	مطبق	
٨٤	٣٧	٢٥	٦٨	٢,١١	١١٤	٢٥٠	٩٤,٢	مفرد	أطلس ٤
٨١	٣٩	٢٨	٨٢	٢,٨	١١٧	٢٥٠	٩٢,٦١	مزوى	
٨٥	٣٥	٢٧	٧٥	١,٧٦	١١٥	٢٤٨	٩٤,٥	مطبق	

أولاً- تأثير عوامل الدراسة على درجة البياض (%)

جدول (٣) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على درجة البياض (%)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع التركيب النسجي	75.643	2	37.822	260.330	.000
نوع غزل خيط اللحمية	7.101	2	3.550	24.437	.006
تباين الخطأ	.581	4	.145		
الكلية	83.325	8			

تشير نتائج جدول (٣) إلى أن:

1. نوع التركيب النسجي له تأثير معنوي على خاصية درجة البياض (%) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً
2. نوع غزل خيط اللحمية له تأثير معنوي على خاصية درجة البياض (%) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 82.19 + 3.47 X_1 + 0.36 X_2$$


$$R^2 = 0.99$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين درجة البياض (%) وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (٤) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على درجة البياض (%)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
3	0.88	86.81	سادة ١/١
2	1.43	89.06	مبرد ٢/٢
1	1.02	93.77	أطلس ٤
2	3.67	90.11	مفرد

3	3.51	88.70	مزوى	نوع غزل خيط اللحمية
1	3.51	90.84	مطبق	



شكل (١) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية درجة البياض (%)

ومن الجدول (٤) والشكل (١) يتضح أن :

القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيطة اللحمية (مطبق) وبتركيب نسجي أطلس ٤ يحقق أعلى قيمة لدرجة البياض للأقمشة المنتجة. وذلك لزيادة التشييفة في النسيج الأطلسي عن كل من النسيج السادة والمبرد بالإضافة إلى أن الأقمشة المنتجة من خيط اللحمية المطبق حقق أعلى درجة بياض لعدم وجود البرم مقارنة بخيط اللحمية المزوى .

بينما جاء القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيطة اللحمية (مزوى) وبتركيب نسجي سادة ١/١ أقل قيمة لدرجة البياض للأقمشة المنتجة .

ثانياً- تأثير عوامل الدراسة علي وزن المتر المربع جم / م^٢

جدول (٥) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two – Way ANOVA)

لتأثير عوامل الدراسة علي وزن المتر المربع جم / م^٢

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع التركيب النسجي	37.556	2	18.778	13.000	.018
نوع غزل خيط اللحمية	20.222	2	10.111	7.000	.049

1.444	4	5.778	تباين الخطأ
	8	63.556	الكلية

تشير نتائج جدول (٥) إلى أن:

١. نوع التركيب النسجي له تأثير معنوي علي خاصية وزن المتر المربع جم / م² حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً

٢. نوع غزل خيط اللحمة له تأثير معنوي علي خاصية وزن المتر المربع جم / م² حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:


$$Y = 254.11 + 0.001 X_1 - 1.66 X_2$$

$$R^2 = 0.91$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين وزن المتر المربع جم / م وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (٦) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي وزن المتر المربع جم / م²

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
2	1.15	249.33	سادة ١/١
1	3.21	253.67	مبرد ٢/٢
2	1.15	249.33	أطلس ٤
1	3.46	252.00	مفرد
2	2.89	251.67	مزوى
3	1.15	248.67	مطبق



شكل (٢) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية وزن المتر المربع جم / م²

ومن الجدول (٦) والشكل (٢) يتضح أن :

القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مفرد) وبتركيب نسجي مبرد ٢/٢ يحقق أعلى قيمة لوزن المتر المربع للأقمشة المنتجة .

بينما جاء القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مطبق) وبتركيب نسجي سادة ١ / ١، أطلس ٤ أقل قيمة لوزن المتر المربع للأقمشة المنتجة .

تأثير عوامل الدراسة على خاصية مقاومة التجعد(°)

جدول (٧) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة علي درجة التجعد(°)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع التركيب النسجي	808.222	2	404.111	519.571	.000
نوع غزل خيط اللحمة	32.889	2	16.444	21.143	.007
تباين الخطأ	3.111	4	.778		
الكلية	844.222	8			

تشير نتائج جدول (٧) إلي أن:

١. نوع التركيب النسجي له تأثير معنوي علي خاصية التجعد(°) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً
٢. نوع غزل خيط اللحمة له تأثير معنوي علي خاصية التجعد(°) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:


$$Y = 77.88 + 11.33 X_1 + 1.00 X_2$$

$$R^2 = 0.99$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين التجعد(°) وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (٨) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي درجة التجعد(°)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
3	2.52	92.67	سادة ١/١
2	3.06	99.67	مبرد ٢/٢
1	1.53	115.33	أطلس ٤
3	12.34	100.33	مفرد
1	11.14	105.00	مزوى
2	11.37	102.33	مطبق



شكل (٣) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية درجة التجعد (٥)

ومن الجدول (٨) والشكل (٣) يتضح أن :

القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مزوى) وبتركيب أطلس ٤ يحقق أعلى قيمة لمقاومة التجعد للأقمشة المنتجة .

وذلك لزيادة التشييفة في النسيج الأطلسي عن كل من النسيج السادة والمبرد بالإضافة إلى أن الأقمشة المنتجة من خيط اللحمة المزوى أكثر مقاومة للتجعد لوجود البرمات بالخيط وهذا ما يتفق مع دراسة

(William C, Segal and others, 1990) ، ودراسة (هدى محمد سامى - ٢٠٠٢) .

بينما جاء القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مفرد) وبتركيب نسجي سادة ١/١ أقل قيمة لمقاومة التجعد للأقمشة المنتجة .

رابعاً- تأثير عوامل الدراسة على زمن الإمتصاص (ث)

جدول (٩) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two – Way ANOVA)

لتأثير عوامل الدراسة علي زمن الإمتصاص (ث)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع التركيب النسجي	2.614	2	1.307	14.685	.014
نوع غزل خيط اللحمة	3.107	2	1.554	17.453	.011
تباين الخطأ	.356	4	.089		
الكلية	6.078	8			

تشير نتائج جدول (٩) إلي أن:

1. نوع التركيب النسجي له تأثير معنوي علي خاصية زمن الإمتصاص (ث) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً
 2. نوع غزل خيط اللحمة له تأثير معنوي علي خاصية زمن الإمتصاص (ث) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً
- وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:


$$Y = 4.70 - 0.648 X_1 - 0.322 X_2$$

$$R^2 = 0.94$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين زمن الإمتصاص (ث) وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (١٠) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي زمن الإمتصاص (ث)

المتغيرات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
نوع التركيب النسجي	سادة ١/١	3.52	1.05
	مبرد ٢/٢	2.66	0.60
	أطلس ٤	2.22	0.53
نوع غزل خيط اللحمة	مفرد	2.75	0.65
	مزوى	3.54	0.95
	مطبق	2.11	0.40



شكل (٤) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية زمن الإمتصاص (ث)

ومن الجدول (١٠) والشكل (٤) يتضح أن :

١- القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مطبق) وبتركيب أطلس ٤ يحقق أقل زمن إمتصاص للأقمشة المنتجة.

وذلك لزيادة التشييفة في النسيج الأطلسى عن كل من النسيج السادة والمبرد بالإضافة إلى أن الأقمشة المنتجة من خيط اللحمة المطبق حقق أقل زمن إمتصاص للماء لعدم وجود البرم مقارنة بخيط اللحمة المزوى وهذا ما يتفق مع دراسة (Behery , H.M. 2005).

بينما جاء القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مزوى) وبتركيب نسجي سادة ١/١ أعلى زمن إمتصاص للأقمشة المنتجة.

خامساً- تأثير عوامل الدراسة على قوة الشد في إتجاه اللحمة (كجم)

جدول (١١) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two – Way ANOVA)

لتأثير عوامل الدراسة على قوة الشد في إتجاه اللحمة (كجم)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع التركيب النسجي	402.889	2	201.444	49.000	.002
نوع غزل خيط اللحمة	294.889	2	147.444	35.865	.003
تباين الخطأ	16.444	4	4.111		
الكلية	714.222	8			

تشير نتائج جدول (١١) إلى أن:

١. نوع التركيب النسجي له تأثير معنوي علي خاصية قوة الشد (كجم) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً
 ٢. نوع غزل خيط اللحمه له تأثير معنوي علي خاصية قوة الشد (كجم) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً
- وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:


$$Y = 90.77 - 7.83 X_1 + 3.16 X_2$$

$$R^2 = 0.97$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين قوة الشد (كجم) وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (١٢) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي قوة الشد في إتجاه اللحمه (كجم)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
1	6.11	90.67	سادة ١/١
2	8.33	78.67	مبرد ٢/٢
3	7.00	75.00	أطلس ٤
3	8.33	74.67	مفرد
1	7.02	88.67	مزوى
2	9.54	81.00	مطبق



شكل (٥) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية قوة الشد في إتجاه اللحمه (كجم)

ومن الجدول (١٢) والشكل (٥) يتضح أن :

القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مزوى) وبتركيب سادة ١/١ يحقق أعلى قيمة لقوة الشد في إتجاه اللحمة للأقمشة المنتجة .

وذلك لكثرة التعاشقات النسيج السادة مقارنة بالنسيج المبرد والأطلس بالإضافة إلى وجود البرمات في الخيط المزوى يجعله يحقق أعلى في قوة الشد من الخيط المطبق والمفرد وهذا ما يتفق مع دراسة

(Major L . Joseph 1986) ، ودراسة (حاتم فتحى محمد إدريس ، عادل جمال الدين الهنداوى ، السيد أحمد النشار- ٢٠٠٦ م) .

بينما جاء القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مفرد) وبتركيب أطلس ٤ أقل قيمة لقوة الشد في إتجاه اللحمة للأقمشة المنتجة .

سادساً- تأثير عوامل الدراسة على النسبة المئوية للإستطالة في إتجاه اللحمة (%)

جدول (١٣) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على النسبة المئوية للإستطالة في إتجاه اللحمة (%)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع التركيب النسيجي	68.667	2	34.333	206.000	.000
نوع غزل خيط اللحمة	10.667	2	5.333	32.000	.003
تباين الخطأ	.667	4	.167		
الكلية	80.000	8			

تشير نتائج جدول (١٣) إلى أن:

١. نوع التركيب النسيجي له تأثير معنوي على خاصية النسبة المئوية للإستطالة في إتجاه اللحمة (%) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً
 ٢. نوع غزل خيط اللحمة له تأثير معنوي على خاصية النسبة المئوية للإستطالة في إتجاه اللحمة (%) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً
- وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:


$$Y = 35.66 - 3.33 X_1 + 0.66 X_2$$

$$R^2 = 0.99$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين النسبة المئوية للإستطالة (%) وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (١٤) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي النسبة المئوية للإستطالة(%)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
1	1.53	33.33	سادة ١/١
2	1.00	31.00	مبرد ٢/٢
3	1.53	26.67	أطلس ٤
3	3.61	29.00	مفرد
1	3.51	31.67	مزوى
2	3.06	30.33	مطبق



شكل (٦) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية النسبة المئوية للإستطالة في إتجاه اللحمة(%)

ومن الجدول (١٤) والشكل (٦) يتضح أن :

القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مزوى) وبتركيب سادة ١/١ يحقق أعلى قيمة للإستطالة في إتجاه اللحمة للأقمشة المنتجة .

وذلك لكثرة التعاشقات النسيج السادة مقارنة بالنسيج المبرد والأطلس بالإضافة إلى وجود البرمات في الخيط المزوى يجعله يحقق أعلى نسبة مئوية للإستطالة من الخيط المطبق والمفرد وهذا ما يتفق ودراسة

(سامية عبد الخالق مصطفى - ٢٠١٦) ودراسة (حاتم فتحى محمد إدريس ، عادل جمال الدين الهنداوى ، السيد أحمد النشار - ٢٠٠٦ م).

بينما جاء القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مفرد) وبتركيب أطلس ٤ أقل قيمة للإستطالة في إتجاه اللحمة للأقمشة المنتجة .

سابعاً- تأثير عوامل الدراسة على درجة الخشونة (°)

جدول (١٥) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على درجة الخشونة (°)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجاتالحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع التركيب النسجي	57.556	2	28.778	37.000	.003
نوع غزل خيط اللحمة	43.556	2	21.778	28.000	.004
تباين الخطأ	3.111	4	.778		
الكلية	104.222	8			

تشير نتائج جدول (١٥) إلى أن:

١. نوع التركيب النسجي له تأثير معنوي على خاصية درجة الخشونة (°) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً

٢. نوع غزل خيط اللحمة له تأثير معنوي على خاصية درجة الخشونة (°) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 48.44 - 3.00 X_1 - 1.00 X_2$$


$$R^2 = 0.97$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين درجة الخشونة (°) وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (١٦) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على درجة الخشونة (°)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
3	3.61	43.00	سادة ١/١
2	2.52	41.33	مبرد ٢/٢
1	2.00	37.00	أطلس ٤
2	2.65	40.00	مفرد

3	4.04	43.33	مزوى	نوع غزل خيط اللحمية
1	2.65	38.00	مطبق	



شكل (٧) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية درجة الخشونة (°)

ومن الجدول (١٦) والشكل (٧) يتضح أن :

القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيطة اللحمية (مطبق) وبتركيب أطلس ٤ يحقق أقل درجة خشونة للأقمشة المنتجة.

وذلك لزيادة التشييف في النسيج الأطلسى عن كلا من النسيج السادة والمبرد بالإضافة إلى أن الأقمشة المنتجة من خيط اللحمية المطبق حقق أقل درجة خشونة (أكثر نعومة) لعدم وجود البرم مقارنة بخيط اللحمية المزوى وهذا ما يتفق مع دراسة (Li, Y., & Wong, A.S.W. 2006).

بينما جاء القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيطة اللحمية (مزوى) وبتركيب سادة ١/١ أعلى درجة خشونة للأقمشة المنتجة.

ثامناً- تأثير عوامل الدراسة على نفاذية الهواء (سم^٣/سم^٢/ث)

جدول (١٧) تحليل التباين الأحادي في اتجاهين (Two – Way ANOVA)

لتأثير عوامل الدراسة علي نفاذية الهواء (سم^٣/سم^٢/ث)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	مستوي المعنوية
نوع التركيب النسجي	49.556	2	24.778	89.200	.000
نوع غزل خيط اللحمية	24.889	2	12.444	44.800	.002
تباين الخطأ	1.111	4	.278		
الكلية	75.556	8			

تشير نتائج جدول (١٧) إلي أن:

١. نوع التركيب النسجي له تأثير معنوي علي خاصية نفاذية الهواء (سم^٣/سم^٢/ث) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً
 ٢. نوع غزل خيط اللحمة له تأثير معنوي علي خاصية نفاذية الهواء (سم^٣/سم^٢/ث) حيث قيمة (ف) دالة إحصائياً
- وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:


$$Y = 73.22 + 2.83 X_1 + 0.66 X_2$$

$$R^2 = 0.98$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين نفاذية الهواء (سم^٣/سم^٢/ث) وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (١٨) المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها علي نفاذية الهواء (سم^٣/سم^٢/ث)

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المتغيرات
3	1.53	77.67	سادة ١/١
2	2.52	79.67	مبرد ٢/٢
1	2.08	83.33	أطلس ٤
2	3.06	80.67	مفرد
3	2.65	78.00	مزوى
1	3.00	82.00	مطبق



شكل (٨) متوسطات متغيرات الدراسة في تأثيرها علي خاصية نفاذية الهواء (سم^٣/سم^٢/ث)

ومن الجدول (١٨) والشكل (٨) يتضح أن :

القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مطبق) وبتركيب أطلس ٤ يحقق أعلى نفاذية للهواء للأقمشة المنتجة.

وذلك لزيادة التشييفة في النسيج الأطلسي عن كل من النسيج السادة والمبرد بالإضافة إلى أن الأقمشة المنتجة من خيط اللحمة المطبق حقق أعلى نفاذية للهواء لعدم وجود البرم وزيادة الفراغات البينية مقارنة بخيط اللحمة المزوى وهذا ما يتفق مع دراسة (Major L . Joseph,1986).

بينما جاء القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠٪ بنوع غزل لخيط اللحمة (مزوى) وبتركيب سادة ١/١ أقل نفاذية للهواء للأقمشة المنتجة .


تاسعاً: تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:

تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتها للغرض الوظيفي، لاختيار أنسب عوامل الدراسة (نوع التركيب النسجي ، نوع غزل خيط اللحمة) وذلك باستخدام أشكال الرادار Radar-Chart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث من خلال استخدام الخواص الأتية) درجة البياض، وزن المتر المربع، التجعد، زمن الامتصاص، قوة الشد، النسبة المئوية للإستطالة، درجة الخشونة، نفاذية الهواء، وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلي قيم مقارنة، حيث أن القيمة المقارنة الأكبر تكون الأفضل مع خواص درجة البياض، وزن المتر المربع، مقاومةالتجعد، قوة الشد، النسبة المئوية للإستطالة، نفاذية الهواء)، والقيمة المقارنة الأصغر تكون أفضل مع خاصيتي زمن الامتصاص، درجة الخشونة.


جدول (١٩) معامل الجودة للخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة المستخدمة للأطفال حديثي الولادة لعوامل الدراسة(التركيب النسجي ونوع غزل خيط اللحمة)

نوع غزل خيط اللحمة	درجة البياض	وزن المتر المربع	التجعد	زمن الإمتصاص	قوة الشد	الإس تطالة	درجة الخشونة	نفاذية الهواء	المساحة المثالية	معامل التجودة	التركيب النسجى
سادة ١/١	مف	92.	97.	76.	51.7	87.	91.4	91.	678	84.	9
	رد	19	66	92	6	50	3	76	.59	82	
	مزوى	90.	97.	81.	38.1	100	100.	100	697	87.	7
	81	66	20	0	.00	.00	.00	41	.17	15	
مبرد ٢/٢	مطبق	92.	96.	79.	69.2	95.	94.2	92.	706	88.	3
	بقى	59	88	49	9	83	9	94	.41	30	
مفرد ٢/٢	مف	94.	100	82.	64.2	75.	85.7	87.	683	85.	8
	رد	18	.00	91	3	00	1	23	.39	42	

4	87.82	702.53	90.59	93.62	91.43	91.67	54.83	88.03	99.61	92.76	مز وى	أ ط ل س ء
2	89.05	712.37	96.47	82.98	88.57	79.17	87.13	84.62	97.66	95.78	م ط ب ق	
6	87.25	698.00	98.82	78.72	71.43	70.83	83.41	97.44	97.66	99.68	م ف ر د	
5	87.78	702.20	95.29	82.98	80.00	85.42	62.86	100.00	97.66	98.00	م ز و ى	
1	90.61	724.90	100.00	74.47	77.14	78.13	100.00	98.29	96.88	100.00	م ط ب ق	



شكل (٩) معامل الجودة الكلية لأفضل العينات والمنتجة من خامة القطن ١٠٠ % بتركيب نسجي (أطلس ٤) بنوع غزل خيط اللحمية (مطبق) بمساحة مثالية (٧٢٤,٩٠) ومعامل الجودة ٩٠,٦١ %



شكل (١٠) معامل الجودة الكلية لأقل العينات والمنتجة من خامة القطن ١٠٠ % بتركيب نسجي (سادة ١/١) بنوع غزل خيط اللحمة (مفرد) بمساحة مثالية (٦٧٨,٥٩) ومعامل الجودة ٨٤,٨٢ %

من الجدول (١٩) والشكل (٩، ١٠) يتضح أن :

١- أفضل العينات هو القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠% بتركيب نسجي (أطلس ٤) بنوع غزل خيط اللحمة (مطبق) بمساحة مثالية (٧٢٤,٩٠) ومعامل الجودة ٩٠,٦١ % وذلك لجميع الخواص المقاسة

٢- أقل العينات هو القماش المنتج من خامة القطن ١٠٠% بتركيب نسجي (سادة ١/١) بنوع غزل خيط اللحمة (مفرد) بمساحة مثالية (٦٧٨,٥٩) ومعامل الجودة ٨٤,٨٢ % لجميع الخواص المقاسة .

تفسير النتائج ومناقشتها :

وبناء على النتائج العامة للبحث أمكن تفسير النتائج من حيث إمكانية استخدام الأقمشة المنتجة لملابس الأطفال حديثي الولادة (الداخلية والخارجية) بالشكل التالي :

١. أفضل الأقمشة التي يصلح استخدامها في الملابس الداخلية للأطفال حديثي الولادة هي المنتجة من خامة القطن ١٠٠ % بتركيب نسجي (أطلس ٤) بنوع غزل خيط اللحمة (مطبق) والتي تحقق أفضل خواص ملابسية وهي (أعلى درجة بياض - أعلى نفاذية للهواء - أقل زمن للإمتصاص - أقل درجة خشونة) وذلك لزيادة التشييفة في النسيج الأطلسي عن كل من النسيج السادة والمبرد بالإضافة إلى أن الأقمشة المنتجة من خيط اللحمة المطبق حققت أعلى الخواص لعدم وجود البرم وزيادة الفراغات البينية مقارنة بخيط اللحمة المزوى، وهذا ما يتفق مع دراسة (Behery , H.M. 2005) ودراسة (Li , Y., & Wong , A.S.W. 2006).

٢- أفضل الأقمشة التي يصلح استخدامها في الملابس الخارجية للأطفال حديثي الولادة هي المنتجة من خامة القطن ١٠٠ % بتركيب نسجي (سادة ١/١) بنوع غزل خيط اللحمة (مزوى) والتي تحقق أفضل خواص ملابسية وهي (أعلى قوة للشد - أعلى نسبة مئوية للإستطالة) وذلك لكثرة التعاشقات النسيج السادة مقارنة بالنسيج المبرد والأطلس بالإضافة إلى وجود البرمات في الخيط المزوى يجعله يحقق أعلى نسبة مئوية للإستطالة من الخيط المطبق والمفرد ، وهذا ما يتفق مع دراسة (Major L Joseph 1986) ، ودراسة (سامية عبد الخالق مصطفى - ٢٠١٦) ،

٣- بينما جاءت أفضل العينات من حيث مقاومتها للتجعد هي المنتجة بتركيب نسجي أطلس ٤ بنوع غزل خيط اللحمة (مزوى) وهذا ما يتفق مع دراسة (حاتم فتحى محمد إدريس ، عادل جمال الدين الهنداوى ، السيد أحمد النشار - ٢٠٠٦ م) ، وكانت أفضل العينات من حيث وزن المتر المربع هي المنتجة بتركيب نسجي مبرد ٢/٢ بنوع غزل خيط اللحمة (مفرد) .

التوصيات :

١. الإهتمام بملابس الأطفال وخاصة في مرحلة الأطفال حديثي الولادة لمحاولة تحسين الخواص الطبيعية والميكانيكية من خلال مرحلتي الغزل والنسيج لتحقيق خواص الراحة الملابس المطلوبه لهذه المرحلة .

٢. تشجيع الشركات ومصانع الملابس الجاهزة على الأهتمام بالأبحاث عامة ولملابس الأطفال وخاصة حديثي الولادة لمحاولة ربط نتائج الأبحاث العلمية بالمجتمع المدني وتطبيقها .

المراجع العربية و الأجنبية :

- ١- أشرف عبد الفتاح سعيد (٢٠٠٥م) : " دراسة أثر المظهيرية وخواص الغزول على الأقمشة المنتجة " ، مجلة بحوث التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، العدد السادس ، يوليو .
- ٢- أيمن السيد أبراهيم (٢٠٠٨ م) : " إنتاج خيوط بخواص مختلفة تحت تأثير عوامل متعددة بإستخدام الغزل المدمج " ، رسالة دكتوراه- غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
- ٣- حاتم فتحي محمد إدريس ، عادل جمال الدين الهنداوي ، السيد أحمد النشار (٢٠٠٦ م) : " تأثير كلا من نوع الخامة والتركيب النسجية على الخواص الوظيفية والجمالية لأقمشة ملابس الأطفال " ، مجلة كلية الأقتصاد المنزلي ، العدد ٤ ، أكتوبر .
- ٤- حسين سيد علي معبد (٢٠١٤ م) : " تحقيق الأداء الوظيفي لأقمشة البدل الرجالي والحريمي بالأستفادة من بواقي الخيوط بإستخدام الزوى الحلقي " ، رسالة دكتوراه- غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
- ٥- حنان توفيق محمد (٢٠١٥ م) : " معالجة الملابس الداخلية للأطفال حديثي الولادة بإستخدام دهون زيت الزيتون كوسيلة لأستكمال عناصر النمو " ، رسالة ماجستير - غير منشورة - كلية الأقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .
- ٦- رانيا حسنى يوسف (٢٠١٠ م) : " برنامج مقترح لتصميم وتنفيذ ملابس الأطفال لتحقيق الخواص الوظيفية فى مرحلة المهد " ، رسالة دكتوراه - غير منشورة - كلية الأقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .
- ٧- رانيا مصطفى كامل (٢٠٠٦ م) : " تطويع تقنيات الإنتاج لإطالة العمر الإستخدمى لملابس الأطفال " ، رسالة دكتوراه - غير منشورة - كلية الأقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان .
- ٨- سامية عبد الخالق مصطفى (٢٠١٦ م) : " تطبيقات تكنولوجيا النانو لإكساب خاصية مقاومة الإبتلال للأقمشة القطنية ذات التركييب البنائية المختلفة " ، رسالة دكتوراه - غير منشورة - كلية التربية النوعية ، جامعة طنطا .
- ٩- سعاد عساكرية الناعورى ، ليلى حجازين نشيوات (٢٠٠٢ م) : " المنسوجات " ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، الإصدار الأول ، عمان ، الأردن .
- ١٠- سهام أحمد سيد محمد (٢٠١٠ م) : " المتطلبات الوظيفية لملابس الأطفال فى مرحلة المهد " ، رسالة ماجستير - غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
- ١١- عبد العزيز أحمد جودة ، عائشة حسن نصر ، محمد عبد الكريم البدرى ، ألفت شوقى محمد (٢٠١٢ م) : " الموضة فى تصميم ملابس الأطفال " ، الدار العالمية ، القاهرة .
- ١٢- عبد المنعم صبرى (٢٠٠٦ م) : " اختبارات المنسوجات " ، فهرسة دار الكتب والوثائق المصرية ، دار نوبار للطباعة ، رقم الأيداع ٢٠٠٦/٣١٧١ .
- ١٣- عبد المنعم صبرى ، رضا صالح شرف (١٩٧٥ م) : " معجم مصطلحات الصناعات النسجية " ، طباعة فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية .
- ١٤- علا يوسف محمد عبد اللاه ، هبه الله على عبد العليم (٢٠٠٧ م) : " دراسة لرفع وعى المرأة بالخصائص الواجب توافرها فى ملابس أطفال ما قبل المدرسة " ، مجلد ١٧ ، العدد ١ ، مجلة الأقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية
- ١٥- محمد أحمد محمد عبد المقصود (٢٠١٤ م) : " تطوير إنتاج ماكينة الغزل الحلقي للحصول على بعض خيوط مزوية وزخرفية يصلح إستخدامها فى أقمشة متنوعة " ، رسالة دكتوراه - غير منشورة - كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
- ١٦- محمود السيد مرسى (١٩٩٩ م) : " تأثير اختلاف التركييب البنائية للأقمشة ونسبة الرطوبة المكتسبة على خواص نفاذية الهواء للأقمشة متوسطة السمك " ، المؤتمر المصرى الرابع للإقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، المجلد ٩ ، العدد ٢١ ، سبتمبر .
- ١٧- هدى محمد سامى عبد الغنى (٢٠٠٢ م) : " تأثير إختلاف بعض التركييب البنائية لأقمشة الملابس على قابلية التجهيز لمقاومة الكرمشة بإستخدام مواد أمنة بيئياً " ، رسالة دكتوراه - غير منشورة - كلية الأقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية .

-
- 18- **Behery , H.M. (2005)** : "Effect of Mechanical and Physical Properties on Fabric Hand " , Cambridge ; Boca Raton , Fla., Woodhead Publishing Limited ; CRC Press
 - 19- **J . E . Booth (1989)** : "Principle of Textile Testing " , Chemical Publishing Company , Inc , New Yourk .
 - 20- **Li , Y., & Wong , A.S.W. (2006)** : " Clothing Biosensory Engineering " , Cambridge ; Boca Raton , Fla., Woodhead Publishing Limited ; CRC Press
 - 21- **Major L . Joseph (1986)** : " Introductory Textile Science " , Fifth edition , CBS Collage Publishing , New Yourk .
 - 22- **Nabiha A . K . (2012)** : "Prediciting Yarn Quality Performance Based on Fibers Types and Yarn Structure " , Life Science Journal ; 9(3) , 1009- 1015 (Issn : 1079-8135) .
 - 23- **William C, Segal and others (1990)** : " Encyclopedia of Textile " , Doric Publishing Co , USA .